



LEUCOSMAC EPS macinato additivato

Miscela di polistirene espanso sinterizzato (EPS) macinato, contenente percentuali variabili di EPS bianco, colorato e grigio, normale o autoestinguente, ricavato da lastre vergini, sagomati in EPS, dopo lavorazioni o a fine vita.

Granulometria: da 3 a 8 mm per il 92%
 Densità: da 8 a 15 kg/mc
 Classe di Reazione Fuoco: **F** secondo Norma EN 13501-1

Disponibili in sacchi da 0,5 m³.

Disponibili anche nella versione "non additivato".

Utilizzo tipico: realizzazione di massetti in calcestruzzo alleggerito.

Dosaggio secondo massa volumica desiderata per 1 m³ di impasto circa

Massa volumica finale del CLS alleggerito - kg/m ³	Leucosmac sacchi	Acqua Lt	Cemento kg	Sabbia kg
200 ca.	n° 2 da 0,50 m ³	100 ca.	200 ca.	non
250 ca.		120 ca.	250 ca.	necessaria
300 ca.		140 ca.	300 ca.	25*
400 ca.		150 ca.	350 ca.	50*

(*): la sabbia non è necessaria, grazie alle caratteristiche di impastabilità di LEUCOSMAC. L'utilizzo di sabbia è comunque possibile, ovviamente con minori prestazioni in termini di alleggerimento, isolamento termico e ritenzione di acqua. Il dosaggio d'acqua varia in conseguenza della quantità di sabbia utilizzata e della sua umidità residua.

Disponibili anche in:



Sacchi da 0,5 m³ caricabili su BETONBOX da 25 m³, a noleggio con canone annuo.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

