SCHEDA TECNICA

H42 Decorstucco Primer

FONDO TURAPORI RIEMPITIVO

Descrizione

Fondo pronto all'uso, turapori e riempitivo da applicare su tutti i supporti, prima di **DECORSTUCCO**, per ottenere una superficie di posa liscia e inassorbente.

Campi di impiego

Si applica su tutti i supporti interni a base cemento o gesso.

Fasi di applicazione

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia solido, stagionato e pulito. Per supporti molto assorbenti applicare se necessario uno strato di **FISSATIVO AC**, attendere almeno 6 ore, prima di applicare **DECORSTUCCO PRIMER**.

Applicare con spatola di acciaio liscia uno strato di **DECORSTUCCO PRIMER**, rasando accuratamente tutta la superficie, attendere 12 h carteggiare eventuali cordonature con carta abrasiva media-fine; se la superficie risulta ancora ruvida applicare un altro strato di prodotto; attendere almeno 12 h ed eliminare eventuali cordonutare con carta abrasiva medio-fine.

Consumi

4 m^2/kg - 250 gr/m^2 per supporti lisci e mediamente assorbenti.

Diluizione

Pronto all'uso

Confezioni

Secchi da 3 kg

Pulizia degli attrezzi

Finchè liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari. Teme il gelo

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Consistenza:	pastoso
Colore:	bianco
Massa volumica:	1,67 +/- 0,05 gr/cm^3
pH:	9 ca.
Residuo solido:	71% ca.
Tempi di essicazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h ca.
in profondità:	24 h ca.

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE: nessuna

Avvertenze

Non applicare il prodotto:

- in spessori superiori a 2 mm per singolo strato
- al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temperatura da +8°C a +35°C e U.R. > 60%
- all'esterno

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/l) 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene max: 200 g/l VOC. EUH208 contiene: miscela di: 5-cloro-2-metil-2h-isotiazol-3-one; 2-metil-2h-isotiazol-3-one(3:1). Può provocare una reazione allergica.

I suggerimenti contenuti in questo prospetto, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi indicativi e dovranno essere confermati da applicazioni pratiche. L'operatore, prima di adoperare il prodotto, deve stabilire se esso sia adatto o meno alle esigenze del caso e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'uso dello stesso.

APPLICARE A SPATOLA

TEME IL GELO

COLORI

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.