


## SCHEDA TECNICA

# Collante per accoppiati

Colla a base di gesso per incollaggio di lastre in cartongesso con pannelli isolanti o di accoppiati su muratura. Conforme alla Norma EN 14496. Utilizzo: 1 kg/m²



Caratteristiche tecniche	Valore	U.M.
Tempo di lavorabilità	30	min
Tempo di utilizzazione	90	min
Reazione al fuoco	Α1	
Resistenza allo strappo	> 0,15 MPa	
Rilascio sostanze pericolose	DM 14/05/96 e Direttiva del Consiglio 76/769/CEE, emendate	
Resa	2 ÷ 3	kg/m²
Temperatura di utilizzo	Da +5 °C	
Conservabilità	12 mesi	

#### **AVVERTENZE**

- Pulire accuratamente apparecchiature ed utensili,
- Non utilizzare il materiale già secco neanche allungandolo con l'acqua,
- Per garantire una rapida essicazione, provvedere ad un adeguata ventilazione,
- I materiali di imballaggio e confezionamento devono essere avviati al riciclaggio solo dopo essere stati svuotati completamente dal contenuto.

#### **MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO**

La movimentazione va eseguita per pallet singolo. Stoccare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non sovrapporre più di tre bancali di stucco con confezionamento in sacco e non più di due bancali di stucco con confezionamento in secchio. Valutare sempre le condizioni iniziali di imballo.

### **MODALITÀ DI IMPIEGO**

Preparazione dell'impasto:

- Miscelare la polvere con acqua in un recipiente pulito (quantità d'acqua per la preparazione dell'impasto: 15 +/- 1 lt per sacco da 25 kg)
- Dopo 5 minuti circa, mescolare accuratamente con agitatore meccanico
- Aggiustare, eventualmente, la consistenza solo con aggiunta di acqua
- Lasciar riposare 10 minuti prima dell'impiego

IMBALLAGGIO	STOCCAGGIO
Sacchi da 25 kg	Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti STS POLISTIROLI srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di STS POLISTIROLI srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

info@stspolistiroli.it www.stspolistiroli.it