

Isowood doppia ventilazione stampato bianco CAM

Pannello isolante ventilato in polistirene espanso sinterizzato bianco stampato classe 100 a doppia ventilazione per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163, contenente il 15% di eps riciclato/sottoprodotto, rispondente ai requisiti dei CAM (Criteri Ambientali Minimi). Accoppiato con pannello OSB sp. 12 mm, marcato CE.

Reazione al fuoco: Euroclasse E per EPS e Euroclasse D-s1,d0 per OSB.

Battentatura a gradino su quattro lati compresa.

Vendita in pz. sfusi su listelli in EPS.

Applicazioni

Coperture



Pannello EPS	Resistenza alla compressione	Conducibilità termica 10°C	Resistenza diff. del vapore	Permeabilità vapore acqueo	Capacità termica	Reazione al fuoco
	CS(10) - kPa	W/m K	μ	mg/(Pa.h.m)	J/kg K	Euroclasse
EPS 100	100	0,035	30-70	0,009-0,020	1500	E
	EN ISO 29469	EN 12667	EN 12086	EN 12086	EN 10456	EN 13501-1



Pannello OSB (Oriented Strand Board) EN 300	Norma	Unità di misura	Valori dichiarati
Spessore pannelli	-	mm	11 ≤ 18
Densità media	EN 323	kg/m ³	600
Tolleranza sulla densità media	EN 323	%	± 15
Modulo di elasticità asse principale	EN 310	N/mm ²	3500
Modulo di elasticità asse secondario	EN 310	N/mm ²	1400
Resistenza alla flessione asse principale	EN 310	N/mm ²	≥ 20
Resistenza alla flessione asse secondario	EN 310	N/mm ²	≥ 10
Resistenza a trazione perpendicolare al piano del pannello	EN 319	N/mm ²	≥ 0,32
Rigonfiamento dello spessore dopo immersione in acqua 24h	EN 317	%	≤ 20
Tolleranza su lunghezza e larghezza	EN 324-1	mm	± 3
Tolleranza sullo spessore	EN 324-1	mm	± 0,8
Tolleranza sull'ortogonalità	EN 324-2	mm/m	≤ 2
Tolleranza sulla rettilineità dei bordi	EN 324-2	mm/m	± 1,5
Contenuto di umidità	EN 322	%	2 - 12
Contenuto di formaldeide	-	mg/100g	≤ 8
Trasmissione del vapore d'acqua	EN ISO 12572	μ	dry cup: 100
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	-	≥ 12 mm: D-s1, d0
Conducibilità termica	EN 13986	W/m K	0,13

Per l'accoppiatura viene utilizzato un collante vinilico o poliuretano.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

